

STAUF SP 201 2K Adhesivo para césped sintético (24191)

Adhesivo de 2 componentes sin disolventes ni agua, basado en poliuretano, para pegado de césped sintético en cintas de base adecuadas

Propiedades especiales:

- la colocación también es posible en condiciones climáticas extremas
- al colocar no es sensible a la humedad
- bajo consumo
- excelente consistencia del estriado
- no se chorrea a altas temperaturas
- Adecuado para calefacción de césped



Aplicaciones

- pegado de césped sintético en áreas indoor y outdoor

Revestimientos adecuados

- revestimientos de césped sintético

Soportes adecuados

- rasante de gravilla fina o de granulado de goma de PU

Mantas adecuadas de asiento y aislación

- Cinta de base C 145
- Cinta de base C 345
- Cinta de base P 145
- Cinta de base C 140
- Cinta de base C 230

Características de producto

- adhesivo de dos componentes (bicomponente)
- adecuado para calefacción de césped

Color

- verde

Consumo por m²

- 210 - 280 g/m

Tiempo abierto de colocación

- 20 - 25 min a 20 °C

Carga admisible

- después de 24 - 48 hs.

Indicaciones adicionales 1

- transitable después de 4 - 6 horas

Condiciones ambientales de aplicación

- por lo menos 5° C, preferentemente máx. 65% de humedad relativa ambiente

Categoría de material peligroso para transporte

-

Conservación

- 12 meses

Envases: tamaños disponibles

- 12 kg baldes de
- 1710 g Botellón de plástico (agente de

Giscode

- RU1

Información complementaria sobre productos de varios componentes

Número de artículo componente catalizador

- 24211 agente de fraguado

Pot life (tiempo de utilización)

- aprox. 25 min

Proporción del componente A en la mezcla

- 7

Proporción del componente B en la mezcla

- 1

Color del bicomponente

- marrón

Condiciones de almacenaje 2C

- resistente a heladas

Requerimientos de transporte 2C

- resistente a heladas

Indicaciones adicionales sobre bicomponentes

- Requerimientos de transporte: resistente a heladas
 - Condiciones de almacenaje: resistente a heladas
-

STAUF SP 201 2K Adhesivo para césped sintético (24191)



Mezclado de los componentes

Agregar todo el catalizador (agente de fraguado) n.º 10 en el balde que contiene la resina. Mezclar ambos componentes con el taladro o con un batidor eléctrico con suplemento agitador descartable el tiempo necesario hasta que la mezcla tenga un color homogéneo (pero al menos 2 min). Preste atención a que también el material de paredes y fondo del envase se incorpore a la mezcla. Siempre mezcle el contenido completo del envase para garantizar el uso de las cantidades en la proporción correcta.

Trabajabilidad

Aplicar el adhesivo con el aplicador especial, o una espátula dentada específica uniformemente a la velo.

Colocar el revestimiento dentro del tiempo abierto de colocación; presionarlo con fuerza o frotarlo.

Tener en cuenta el tiempo de utilización (pot life) del adhesivo preparado.

Límite de adhesión

Los siguientes datos responden al actual estado del avance técnico. En todos los casos deberán considerarse no vinculantes, ya que no tenemos injerencia en la colocación y sus condiciones que son localmente diferentes. Por eso, los presentes datos excluyen todo reclamo. Lo mismo se aplica al servicio de asistencia técnico-comercial que se facilita en forma gratuita. Por esta razón recomendamos realizar suficientes pruebas específicas en obra para determinar si el producto es el adecuado para la aplicación prevista. Con la publicación de lo aquí expuesto, toda la información técnica anterior (fichas técnicas, recomendaciones de colocación y otras explicaciones para fines similares) pierde validez.